

# MU-408 PowerBathroom



Mortar instan pengisi nat keramik khusus untuk area basah dan lembab. Dilengkapi dengan *SmartShield Pro Technology* sehingga memiliki sifat anti jamur, tahan terhadap cairan pembersih lantai dan tidak mudah retak. Sangat cocok sebagai pengisi nat pada pemasangan keramik, *granite tile* dan mozaik di kamar mandi baik pada dinding atau lantai.

## Technical Data Sheet

Issued on : 2023 March 9

### DATA TEKNIS

Bentuk	Bubuk
<i>Fresh Density</i>	1,89 Kg/l
<i>Pot Life @ 35 °C</i>	60 menit
<i>Abrasive Resistance</i>	455 mm <sup>3</sup> ( EN 12808-2 )
Kuat Tekan	24,2 N/mm <sup>2</sup> ( EN 12808-3 )
<i>Shrinkage</i>	1.7 mm/m ( EN 12808-4 )
Ukuran Kemasan	1 Kg
Konsumsi Air	330-340 ml
Lebar Nat	1-4 mm

### Daya sebar PowerBathroom

Ukuran Keramik	2 mm	3 mm	4 mm
20 cm x 20 cm x 6 mm	4,60	3,07	2,30
20 cm x 25 cm x 6 mm	5,12	3,41	2,56
25 cm x 25 cm x 6 mm	5,76	3,84	2,88

### Kemasan

Plastik 1 Kg

### Penyimpanan dan Penanganan

Simpan dalam ruangan tertutup dan kering. Hindari tumpukan berlebih, maksimal 8 tumpuk per palet (tumpukan palet maksimal 2)

### Masa Kedaluwarsa

10 bulan bila disimpan dalam kantong tertutup dan dalam ruangan tertutup yang kering

### Keunggulan Produk

- Anti jamur dan mikroorganisme lainnya.
- Mudah dibersihkan.
- Tahan terhadap cairan pembersih lantai yang bersifat asam.
- Daya rekat kuat, tidak mudah retak.
- Warna tidak mudah pudar.
- Mudah untuk diaplikasikan.
- Lebar nat 1-4 mm.

### METODE APLIKASI

#### 1. Persiapan area aplikasi

- Siapkan celah atau spesi pasangan keramik, granit atau batu alam yang akan diaplikasikan dengan MU-408, bersihkan dari debu dan kotoran-kotoran lain.
- Pastikan pasangan keramik, granit atau batu alam kuat dan tidak lepas.

#### 2. Proses pengadukan dan pencampuran.

- Tuangkan air sesuai kebutuhan ke dalam wadah, kemudian tuangkan MU-408.
- Aduk hingga mencapai adukan yang homogen.
- Tunggu kurang lebih dua menit untuk hasil yang lebih baik.

#### 3. Proses aplikasi

- Aplikasikan MU-408 ke dalam celah atau spesi pasangan keramik, granit atau batu alam.
- Tunggu beberapa saat dan bersihkan menggunakan sponge atau kain perca.

### SAINT-GOBAIN INDONESIA

Sequis Tower Level 15, Jl. Jend. Sudirman Kav. 71, RT.5/RW.3,

Senayan, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan 12190

Office: 021-27099600

Email: CS.Indonesia@saint-gobain.com

Website: mortarutama.com | LinkedIn: Saint-Gobain Indonesia

ISO 9001:2015 Certified

ISO 14001:2015 Certified

ISO 45001:2018 Certified

