

# MU-460 PoolFix White

**Mortar instan berwarna putih untuk pekerjaan pemasangan keramik khusus untuk area basah dan terendam, seperti kamar mandi, kolam renang, water tank dan lain-lain. MU-460 PoolFix White juga cocok digunakan untuk pemasangan marmer dan mozaik. Berbahan dasar semen, pasir pilihan, dan aditif yang tercampur secara homogen.**



## Technical Data Sheet

Issued on : 2023 March 9

### DATA TEKNIS

Bentuk	Bubuk
Warna	Putih
Perekat	Semen Portland
Agregat	Pasir pilihan dengan butiran maksimum 0,6 mm.
Aditif	Bahan tambahan yang larut dalam air guna meningkatkan kelecanan / workability dan daya rekat.
<i>Fresh density</i>	1,5 Kg/L
<i>Pot life @ 35 °C</i>	2 jam
Ukuran Kemasan	25 Kg
Konsumsi Air	5,5 - 6,0 liter /sak 25 Kg
Daya Sebar	± 5 m <sup>2</sup> / sak 25 Kg / ketebalan 3 mm
<i>Adjustment time</i>	10 menit
Ketebalan Aplikasi	2-10 mm
Kuat rekat	Minimum 0,5 N/mm <sup>2</sup> @28 hari
<i>Open time</i>	20 menit (EN 12004-2)
<i>Traffic time</i>	Setelah 24 Jam

### Kemasan

Sak plastik 25 Kg.

### Penyimpanan dan Penanganan

Simpan dalam ruangan tertutup dan kering. Hindari tumpukan berlebih maksimal 10 tumpuk per palet (tumpukan palet maksimal 2).

### Masa Kedaluwarsa

10 bulan bila disimpan dalam kantong tertutup dan dalam ruangan tertutup yang kering.

### Substrat Aplikasi

- Permukaan bata ringan dan bata merah

- Permukaan plester,  **screed** dan beton

### Keunggulan Produk

- Mudah digunakan dan siap pakai, hanya perlu ditambah air.
- Berwarna putih sehingga cocok untuk mosaik dan marmer.
- Memiliki daya rekat tinggi untuk area basah dan terendam.
- Dapat diaplikasikan pada area interior dan eksterior.
- Tidak mengandung zat beracun.
- Dapat digunakan untuk penampungan air bersih (**portable water**).

### METODE APLIKASI

#### 1. Persiapan area aplikasi (substrat).

- Bersihkan dasar permukaan dari serpihan, kotoran dan minyak yang dapat mengurangi daya rekat adukan.
- Permukaan sebaiknya dilembabkan atau dibasahi dengan air untuk mendapatkan hasil terbaik.

#### 2. Proses pengadukan dan pencampuran.

- Tuangkan 5,5 - 6,0 liter air ke dalam wadah adukan untuk setiap sak 25 Kg MU-460 PoolFix White.
- Kemudian tuangkan MU-460 PoolFix White ke dalam wadah adukan.
- Aduk hingga mencapai adukan yang homogen.

#### 3. Proses aplikasi.

- Pasang petunjuk-petunjuk yang cukup untuk kerataan, kelurusinan dan kemudahan pekerjaan pemasangan keramik.
- Guratkan perekat keramik menggunakan roskam ber gigi, kemudian tempelkan keramik dengan hati-hati.
- Tebal spasi adukan yang dibutuhkan tergantung dari ukuran keramik dan kerataan substrat.
- Untuk keramik lebih besar dari 60 x 60 cm **double buttering** sangat direkomendasikan.

### SAINT-GOBAIN INDONESIA

Sequis Tower Level 15, Jl. Jend. Sudirman Kav. 71, RT.5/RW.3,  
Senayan, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan 12190  
Office: 021-27099600  
Email: CS.Indonesia@saint-gobain.com  
Website: mortarutama.com | LinkedIn: Saint-Gobain Indonesia

**ISO 9001:2015 Certified**  
**ISO 14001:2015 Certified**  
**ISO 45001:2018 Certified**

