

MU-490 RapidFix Flex

Mortar instan untuk pemasangan keramik, Compressed Marble, Homogeneous Tile atau batu alam pada lantai yang mempunyai sifat cepat keras dalam 4 jam. Berbahan dasar semen, pasir pilihan, dan aditif yang tercampur secara homogen.



Technical Data Sheet

Issued on : 2023 March 9

DATA TEKNIS

Bentuk	Bubuk
Warna	Putih
Perekat	Semen Portland
Agregat	Pasir pilihan dengan butiran maksimum 0,6 mm
Aditif	Bahan tambahan yang larut dalam air guna meningkatkan kelecahan (workability) dan daya rekat
Fresh density	1,5 Kg/L
Pot life @ 35°C	20 menit
Ukuran Kemasan	25 Kg
Konsumsi Air	6,0 – 6,5 liter / sak 25 Kg
Daya Sebar	± 5 m ² / sak 25 Kg / ketebalan 3 mm
Adjustment time	10 menit
Ketebalan Aplikasi	2-10 mm
Kuat rekat	> 1,0 N/mm ² @ 28 hari (EN 1348: 2007)
Open time	20 menit
Traffic time	Setelah 4 jam

Kemasan

Sak kertas 25 Kg

Penyimpanan dan Penanganan

Simpan dalam ruangan tertutup dan kering. Hindari tumpukan berlebih maksimal 8 tumpuk per palet (tumpukan palet maksimal 2)

Masa Kedaluwarsa

10 bulan bila disimpan dalam kantong tertutup dan dalam ruangan tertutup yang kering

Substrat Aplikasi

- Permukaan Batu Ringan dan Batu Merah
- Permukaan plester, **screed** dan beton

Keunggulan Produk

- Siap digunakan dan mudah dalam pengaplikasian.
- Cepat kering, hanya dalam 4 jam dapat dilalui oleh pejalan kaki, sehingga memberikan kenyamanan dalam pekerjaan renovasi.
- Tepat digunakan untuk pemasangan compressed marble pada area yang tidak terekspos sinar matahari dan terpapar air.
- Mampu menahan muai susut substrat dengan baik.

METODE APLIKASI

1. Persiapan area aplikasi (substrat)

- Persiapkan area aplikasi yang bersih, stabil dan memiliki kerataan yang baik. Permukaan produk yang tidak rata akan meningkatkan konsumsi produk.
- Pasang petunjuk-petunjuk kerataan dan kelurusinan keramik yang cukup.

2. Proses pengadukan dan pencampuran.

- Tuangkan 6,0 – 6,5 liter air ke dalam wadah adukan untuk setiap sak 25 Kg MU-490 RapidFix Flex
- Kemudian tuangkan MU-490 RapidFix Flex ke dalam wadah adukan.
- Aduk hingga mencapai adukan yang homogen.

3. Proses aplikasi

- Guratkan perekat keramik menggunakan roskam bergigi, kemudian tempelkan keramik dengan hati-hati.
- Ketebalan perekat yang dianjurkan adalah 2-10 mm tergantung dari ukuran keramik dan kerataan substrat, untuk keramik lebih besar dari 60 x 60 cm double buttering sangat direkomendasikan.

SAINT-GOBAIN INDONESIA

Sequis Tower Level 15, Jl. Jend. Sudirman Kav. 71, RT.5/RW.3,
Senayan, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan 12190
Office: 021-27099600
Email: CS.Indonesia@saint-gobain.com
Website: mortarutama.com | LinkedIn: Saint-Gobain Indonesia

ISO 9001:2015 Certified
ISO 14001:2015 Certified
ISO 45001:2018 Certified

