

DATA TEKNIS MU -257 AireSkimWall

DESKRIPSI PRODUK

Mortar instan berwarna abu-abu muda untuk pekerjaan acian pada permukaan dinding plesteran yang dapat digunakan untuk interior dan eksterior. Berbahan dasar semen, *filler*, dan aditif yang tercampur secara homogen.

DATA TEKNIS

Bentuk	: Bubuk
Warna	: Abu - Abu
Perekat	: Semen <i>Portland</i>
Bahan Pengisi (<i>filler</i>)	: Guna meningkatkan kepadatan serta mengurangi porositas bahan adukan.
Aditif	: Bahan tambahan yang larut dalam air guna meningkatkan kelecakan / <i>workability</i> dan daya rekat.
Kebutuhan Air	: 13 – 14 liter / sak 40 Kg
Daya Sebar	: ± 20 m ² / sak 40 Kg / tebal aplikasi 1,5 mm
Berat Jenis basah	: 1.7 Kg/liter
<i>Pot Life</i>	: @35°C : 2 jam
Tebal Aplikasi	: 1 - 3 mm
Kuat Rekat	: min 0.4 – 0.6 N/mm ² @ 28 hari EN 1015 : 12
Kuat Tekan	: 10 N/mm ² @ 28 hari EN 1015 : 11

KEMASAN

Sak Kertas 40 Kg.

PENYIMPANAN

Simpan dalam ruangan tertutup dan kering. Hindari tumpukan berlebih. Maksimal 8 tumpuk per palet (tumpukan palet maksimal 2).

MASA KEDALUARSA

4 bulan bila disimpan dalam kantong tertutup dan dalam ruangan tertutup yang kering.

AREA APLIKASI

- Permukaan plesteran.

KEUNGGULAN PRODUK

- Mudah digunakan dan siap dipakai, hanya perlu ditambah air.
- Hasil akhir acian berwarna abu-abu muda sehingga menghemat pemakaian cat dan warna cat lebih cerah.
- Kemudahan dan kenyamanan aplikasi.
- Mencegah terjadinya retak rambut pada dinding akibat penyusutan.
- Daya rekat yang tinggi sehingga tidak mudah mengelupas.
- Pengecatan dapat dilakukan setelah 7 hari teraplikasi.
- Direkomendasikan untuk menutup permukaan acian dengan material penutup (*paint coating*).
- Termasuk sustainable product yang memiliki eco label certification.

METODE APLIKASI

1. *Persiapan area aplikasi / substrat.*

- Bersihkan dasar permukaan dari serpihan kotoran & minyak yang dapat mengurangi daya rekat adukan.
- Jika terlalu kering, basahi dasar permukaan yang akan diaplikasikan acian plamir dengan air bersih.

2. *Proses pencampuran & pengadukan.*

- Tuang air sebanyak 13– 14 Liter untuk kantong MU-257 AireSkimWall
- Tuang bubuk MU-257 AireSkimWall 40 Kg ke dalam bak adukan.
- Aduk campuran di atas hingga homogen.


3. *Proses aplikasi*

- Aplikasikan MU-257 AireSkimWall 40 Kg secara merata pada permukaan yang telah dibersihkan.
- Gosok acian satu arah dengan menggunakan roskam hingga mendapatkan hasil yang halus. Jangan digosok secara memutar.

- Tidak perlu digosok dengan kertas semen, amplas atau sejenisnya.

BATASAN PEMAKAIAN/HAL-HAL YANG HARUS DIPERHATIKAN

- Tidak bisa diaplikasikan pada permukaan beton
- Tidak bisa diekspos

Product Manager	RND Manager	RND Senior Manager
		
Iis Haryanti	Resha Dwi Pribadi	Nuth Fasa A